

FICHE TECHNIQUE N° 1117 - 120 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Ficha técnica)

PUR COTON Blanc 358
ISO 9706 Paper (1994)

Grammage nominal 120 gr

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranze Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammatutura / Gramaje	ISO 536	120	g/m ²	± 6
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	200	microns	± 14
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	NF Q 03-016	1,67		
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad FF	ISO 2494	1200	mL/min	± 250
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636/3	25	cm ³ /m ² .Pa.s	*
Humidité relative / absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287-638	50	%	-5 +10
Eclatement Burst / Berstdruck / Scoppio / Estallido	ISO 2758	200	kPa	*
Collage Cobb (60 sec.) Cobb Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 235-5637	30	g/m ²	± 10
Collage écriture Writing sizing / Schreibleimung / Encolado en escritura	NFQ 03-015	5	N° Encre	mini 3
Opacité Opacity / Opazität / Opacità / Opacidad SEC (dry, trocken, secco, seco)	ISO 2471-1977	90	%	*
Traitement de surface à la Gélatine Gelatinized surface treatment / Oberflächeverarbeitung mit Gelatine / Tratamiento superficial con Gelatina				
Papier non azuré O.B.A free paper / Papier ohne optische Aufheller / Papel sin blanqueante				
Cleanliness : number of point checked on 16 m ² and reduced to 1 m ²				
Point higher than 2 mm		< 0.5 point / m ²		
Point from 0.5 to 2 mm		< 0.5 point / m ²		
Point from lower than 0.5 mm		< 1 point / m ²		

Etablie le : 18/07/2006

DRAJ : 10/06/2014

*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara feltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / sentido máquina

FICHE TECHNIQUE N° 1117 - 250 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

PUR COTON ABSINTHE

Blanc 358
250 g/m²

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranze Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	250,0	g/m ²	± 12.5
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	390	microns	± 28
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,56		
Rigidité Lorentzen Stiffness / Steifigkeit / Rigidità / Rigidez	ISO 2493	(angle de 15°)		
SM		28,00	mNm	*
ST		15,00	mNm	*
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad	ISO 8791 - 2			
FF		1400	mL/min	± 250
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636 - 3	18,0	cm ³ /m ² .Pa.s	*
Humidité absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	6,8	%	± 0.5
Indice d'éclatement Burst / Berstdruck / Scoppio / Reventamiento	ISO 2758	1,4		*
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	30,0	g/m ²	± 10
Blancheur CIE Whiteness / Weiße / Punto di bianco/ Blancura	ISO 11476	71		*
Teinte Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1.2

Etablie le : 18/07/2006

DRAJ : 10/06/2014

*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra

FICHE TECHNIQUE N° 1117 - 350 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

PUR COTON ABSINTHE

Blanc 358

350 g/m²

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranza Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	350,0	g/m ²	± 17.5
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	545	microns	± 38
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,56		
Rigidité Lorentzen Stiffness / Steifigkeit / Rigidità / Rigidez	ISO 2493	(angle de 15°)		
SM		65,00	mNm	*
ST		45,00	mNm	*
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad	ISO 8791 - 2			
FF		1400	mL/min	± 250
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636 - 3	18,0	cm ³ /m ² .Pa.s	*
Humidité absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	6,8	%	± 0.5
Indice d'éclatement Burst / Berstdruck / Scoppio / Reventamiento	ISO 2758	1,0	kPa	*
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	30,0	g/m ²	± 10
Blancheur CIE Whiteness / Weiße / Punto di bianco/ Blancura	ISO 11476	71		*
Teinte Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1.2

Etablie le : 05/11/2013

DRAJ : 10/06/2014

*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra

FICHE TECHNIQUE N° 1125 - 710 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

PUR COTON ABSINTHE

Blanc 358
710 g/m²

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranze Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	710,0	g/m ²	± 36.0
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	1060	microns	± 74
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,49		
Rigidité Lorentzen Stiffness / Steifigkeit / Rigidità / Rigidez	ISO 2493	(angle de 15°)		
SM		290,00	mNm	*
ST		180,00	mNm	*
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad	ISO 8791 - 2			
FF		1400	mL/min	± 250
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636 - 3	10,0	cm ³ /m ² .Pa.s	*
Humidité absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	6,8	%	± 0.5
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	30,0	g/m ²	± 10
Blancheur CIE Whiteness / Weiße / Punto di bianco/ Blancura	ISO 11476	71		*
Teinte Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1.2

Etablie le : 05/11/2013

DRAJ : 10/06/2014

*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra

FICHE TECHNIQUE N° 1129 - 120 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

PUR COTON COCAINE

Blanc 4023

120 g/m²

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranza Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	120,0	g/m ²	± 6.0
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	200	microns	± 14
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,67		
Rigidité Lorentzen Stiffness / Steifigkeit / Rigidità / Rigidez	ISO 2493	(angle de 15°)		
SM		2,90	mNm	*
ST		2,00	mNm	*
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad	ISO 8791 - 2			
FF		1200	mL/min	± 250
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636 - 3	25,0	cm ³ /m ² .Pa.s	*
Humidité absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	6,8	%	± 0.5
Indice d'éclatement Burst / Berstdruck / Scoppio / Reventamiento	ISO 2758	1,7		*
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	30,0	g/m ²	± 10
Blancheur CIE Whiteness / Weiße / Punto di bianco/ Blancura	ISO 11476	142		*
Teinte Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1.2

Etablie le : 24/11/2010

DRAJ : 10/06/2014

*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra

FICHE TECHNIQUE N° 1123 - 250 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

PUR COTON COCAINE

Blanc 4023

250 g/m²

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranza Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	250,0	g/m ²	± 12.5
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	390	microns	± 28
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,56		
Rigidité Lorentzen Stiffness / Steifigkeit / Rigidità / Rigidez	ISO 2493	(angle de 15°)		
SM		28,00	mNm	*
ST		15,00	mNm	*
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad	ISO 8791 - 2			
FF		1400	mL/min	± 250
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636 - 3	18,0	cm ³ /m ² .Pa.s	*
Humidité absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	6,8	%	± 0.5
Indice d'éclatement Burst / Berstdruck / Scoppio / Reventamiento	ISO 2758	1,4		*
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	30,0	g/m ²	± 10
Blancheur CIE Whiteness / Weiße / Punto di bianco/ Blancura	ISO 11476	142		*
Teinte Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1.2

Etablie le : 18/07/2006

DRAJ : 10/06/2014

*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra

FICHE TECHNIQUE N° 1123 - 350 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

PUR COTON COCAINE

Blanc 4023

350 g/m²

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranza Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	350,0	g/m ²	± 17.5
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	545	microns	± 38
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,56		
Rigidité Lorentzen Stiffness / Steifigkeit / Rigidità / Rigidez	ISO 2493	(angle de 15°)		
SM		65,00	mNm	*
ST		45,00	mNm	*
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad	ISO 8791 - 2			
FF		1400	mL/min	± 250
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636 - 3	18,0	cm ³ /m ² .Pa.s	*
Humidité absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	6,8	%	± 0.5
Indice d'éclatement Burst / Berstdruck / Scoppio / Reventamiento	ISO 2758	1,0	kPa	*
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	30,0	g/m ²	± 10
Blancheur CIE Whiteness / Weiße / Punto di bianco/ Blancura	ISO 11476	142		*
Teinte Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1.2

Etablie le : 04/11/2013

DRAJ : 10/06/2014

*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra

FICHE TECHNIQUE N° 1124 - 500 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Ficha técnica)

PUR COTON Blanc 4023

ISO 9706 Paper (1994)

500 g/m²

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranze Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	500	g/m ²	± 25
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	710	microns	± 50
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	NF Q 03-016	1,42		
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad FF	ISO 2494	1400	mL/min	± 250
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636/3	10,0	cm ³ /m ² .Pa.s	*
Humidité relative / absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287-638	50	%	-5 +10
Collage Cobb (60 sec.) Cobb Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 235-5637	30	g/m ²	± 10
Collage écriture Writing sizing / Schreibleimung / Encolado en escritura	NFQ 03-015	5	N° Encre	mini 3
Traitement de surface à la Gélatine Gelatinized surface treatment / Oberflächeverarbeitung mit Gelatine / Tratamiento superficial con Gelatina				
Cleanliness : number of point checked on 16 m² and reduced to 1 m²				
Point higher than 2 mm		< 0.5 point / m ²		
Point from 0.5 to 2 mm		< 1.5 point / m ²		
Point from lower than 0.5 mm		< 2.5 point / m ²		

Etablie le : 29/03/2013

DRAJ : 10/06/2014

*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / sentido máquina

FICHE TECHNIQUE N° 1124 - 710 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

PUR COTON COCAINE

Blanc 4023

710 g/m²

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranza Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	710,0	g/m ²	± 36.0
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	1060	microns	± 74
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,49		
Rigidité Lorentzen Stiffness / Steifigkeit / Rigidità / Rigidez	ISO 2493	(angle de 15°)		
SM		290,00	mNm	*
ST		180,00	mNm	*
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad	ISO 8791 - 2			
FF		1400	mL/min	± 250
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636 - 3	10,0	cm ³ /m ² .Pa.s	*
Humidité absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	6,8	%	± 0.5
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	30,0	g/m ²	± 10
Blancheur CIE Whiteness / Weiße / Punto di bianco/ Blancura	ISO 11476	142		*
Teinte Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1.2

Etablie le : 04/11/2013

DRAJ : 10/06/2014

*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra

FICHE TECHNIQUE N° 1128 - 350 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

PUR COTON POUDRE NOIRE

Noir 1115

350 g/m²

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranza Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	350,0	g/m ²	± 17.5
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	560	microns	± 38
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,60		
Rigidité Lorentzen Stiffness / Steifigkeit / Rigidità / Rigidez	ISO 2493	(angle de 15°)		
SM		65,00	mNm	*
ST		45,00	mNm	*
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad	ISO 8791 - 2			
FF		1400	mL/min	± 250
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636 - 3	18,0	cm ³ /m ² .Pa.s	*
Humidité absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	6,8	%	± 0.5
Indice d'éclatement Burst / Berstdruck / Scoppio / Reventamiento	ISO 2758	1,0	kPa	*
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	30,0	g/m ²	± 10
Teinte Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1.5

Etablie le : 05/11/2013

DRAJ : 10/06/2014

*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra

FICHE TECHNIQUE N° 1136 - 120 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

PUR COTON SMOKE

Gris 9625
120 g/m²

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranze Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	120,0	g/m ²	± 6.0
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	200	microns	± 14
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,67		
Rigidité Lorentzen Stiffness / Steifigkeit / Rigidità / Rigidez	ISO 2493	(angle de 15°)		
SM		2,90	mNm	*
ST		2,00	mNm	*
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad	ISO 8791 - 2			
FF		1200	mL/min	± 250
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636 - 3	25,0	cm ³ /m ² .Pa.s	*
Humidité absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	6,8	%	± 0.5
Indice d'éclatement Burst / Berstdruck / Scoppio / Reventamiento	ISO 2758	1,7		*
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	30,0	g/m ²	± 10
Teinte Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1.2

Etablie le : 05/11/2013

DRAJ : 10/06/2014

*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra

FICHE TECHNIQUE N° 1136 - 350 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

PUR COTON SMOKE

Gris 9625
350 g/m²

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranza Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	350,0	g/m ²	± 17.5
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	545	microns	± 38
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,56		
Rigidité Lorentzen Stiffness / Steifigkeit / Rigidità / Rigidez	ISO 2493	(angle de 15°)		
SM		65,00	mNm	*
ST		45,00	mNm	*
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad	ISO 8791 - 2			
FF		1400	mL/min	± 250
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636 - 3	18,0	cm ³ /m ² .Pa.s	*
Humidité absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	6,8	%	± 0.5
Indice d'éclatement Burst / Berstdruck / Scoppio / Reventamiento	ISO 2758	1,0		*
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	30,0	g/m ²	± 10
Teinte Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1.2

Etablie le : 05/11/2013

DRAJ : 10/06/2014

*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra

FICHE TECHNIQUE N° 1138 - 710 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

PUR COTON SMOKE

Gris 9625
710 g/m²

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranze Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	710,0	g/m ²	± 36.0
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	1060	microns	± 74
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,49		
Rigidité Lorentzen Stiffness / Steifigkeit / Rigidità / Rigidez	ISO 2493	(angle de 15°)		
SM		290,00	mNm	*
ST		180,00	mNm	*
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad	ISO 8791 - 2			
FF		1400	mL/min	± 250
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636 - 3	10,0	cm ³ /m ² .Pa.s	*
Humidité absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	6,8	%	± 0.5
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	30,0	g/m ²	± 10
Teinte Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1.2

Etablie le : 04/11/2013

DRAJ : 10/06/2014

*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra